



1 階平面図 S=1:200

屋内床研磨工事仕様書

- 塗料材料 1 液型ポリウレタン樹脂
 - 施工方法
 - 1) 在来フローリング研磨
床面はドラムサイディングにて往復サイディングを行う。
サンドペーパーは、#40・#60・#100の3回掛けにより、
平滑に仕上げる。壁ぎわは、ディスクサンダーにて研磨する。
 - 2) 清掃
大型クリーナーを用いて、隅々まで完全に集塵を行う。
 - 3) 1回目塗装
アブリケーターを使って塗料を浸透させる感覚でコーティングする。
 - 4) 研磨
1回目塗装乾燥後、ポリッシャーで塗膜の凹凸を滑らかに研磨する。
 - 5) 清掃
2)に同じ。
 - 6) 2回目塗装
アブリケーターを使って、塗料をムラのないようにコーティングする。
 - 7) 研磨・清掃
4)・5)に同じ。
 - 8) 3回目塗装
特に念入りにアブリケーターを滑らすように、コーティングを行う。
 - 9) コートライン引き
図面寸法に従って墨出しを行い、ライン引き専用塗料を使って仕上げる。
 - 10) 4回目塗装
8)に同じ。
- *施工前に在来のテープは撤去する。
*在来の床金具は撤去しフローリング補修とし、8)の工程後に再度取付ける。
*ラインテープ貼りは10)の工程後、図面寸法に従って行う。

△-室名略号を示す